

## **TENIDA TERMICA LONA POLIESTER MAX-GAT ORANGE**



### **TENIDA TERMICA LONA POLIESTER MAX-GAT**

**LONA POLIESTER** Producto de composición 100% Poliéster, terminación W/R con una capa de repelencia al agua y construcción 600D X 300D.

La lona es un tejido muy pesado que se utiliza para la fabricación de Ropa térmica ,velas, tiendas, marquesinas, mochilas, y otras funciones donde se requiere robustez.

Mejor resistencia que la lona de algodón, mejor solidez del color a la luz y también es repelente al agua.

Tenida térmica es versátil, protege contra el viento y el frio y contiene w/r una capa de repelencia al agua

Previene hipotermia, shock térmico, enfermedades respiratorias y accidentes laborales se pueden evitar si los trabajadores usan tenidas térmicas lona poliéster

Tenidas térmica lona poliéster incluye aislante de napa y forrado con polar , adaptable a diferentes condiciones de temperaturas bajas -10 °

Ademas cuenta con reflectantes en tronco y extremidades inferiores tanto en frente como atrás.

Casaca : Con napa y forro polar, Cuenta con puño en las mangas, cierre nylon nº5 , con tapa con velcro , bolsillos tipo ojal, elasticada en la cintura, cuello forrado en polar.

Jardinera: Cuenta con bolsillo parche tipo overol piloto, cintura elasticada en la espalda, cierre en pantorrillas de 30 cms. y ajustable con velcro que permite el uso de botas, tirantes ajustables, napa y forro polar

**Ficha polar ; ( forro tenida lona poliéster )**

**USOS :** Tela que por su peso más liviano y bajo costo se usa tanto para confeccionar todo tipo de prendas térmicas como también se ocupa para forro interior de parkas, cortavientos, jardineras, buzos, gorros, etc.-

**CARACTERISTICAS :** Su capacidad de aislamiento térmico proporciona protección al frío,

tiene textura aterciopelada que da una sensación cálida.

**COMPOSICION :** 100 % Polyester

**CONSTRUCCION :** Polar Fleece S.P.U.N

**PESO :** 330 grs. / mt<sup>2</sup>

**ANCHO :** 1,50 mts

**IMPERMEABILIDAD :** No

**RESPIRABILIDAD :** Si

**TERMINACION :** 2 lados peinados y un lado antipilling

**CUIDADOS SUGERIDOS :** Lavar con agua tibia.

No aplicar cloro o detergente con cloro.

No Planchar.

No mezclar en el lavado colores claros con oscuros.

## Ficha tela lona poliéster:

**USOS :** Por su propiedad de ANTI-UV y su resistencia a los ácidos, esta tela es ideal para la fabricación de toldos, quitasoles publicitarios y ropa de trabajo antiácida.

**CARACTERISTICAS :** Es un tejido muy pesado, repelente al agua y con protección ultravioleta.-

**COMPOSICION :** 100% Polyester

**CONSTRUCCION :** 600D X 300D

**ANCHO :** 1,50 mts

**PESO :** 240 gr/mt<sup>2</sup>

**TERMINACION :** W/R una capa de repelencia al agua

**CARACTERISTICAS ANEXAS.**

**RESISTENCIA AL DESGARRE :** Informe de CALTEX LTDA. N°0370-A/2011.-

**VARIABLE MUESTRA METODO DE ENSAYO**

Resistencia al desgarre,

promedio

Urdiambre

Trama

Indesgarrable

3,5 Kgf

ASTM D 1424

**OBSERVACION :** Del resultado se concluye que el tejido tiene muy buena resistencia al desgarre.-

---

**SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ :** Informe de CALTEX LTDA. N°2678/2012.-

**VARIABLE MUESTRA METODO DE ENSAYO**

Solidez de color a la luz

Degradación Escala de azules 7 Escala de grises 4-5 AATCC Test Method 16 (Xenon Arc.)

**OBSERVACION :** Del resultado se concluye que el tejido presenta una solidez del color a la luz calificada como muy buena.-

**SOLIDEZ DEL COLORANTE :** Informe de CALTEX LTDA. N°0370-A/2011.-

**AL LAVADO VARIABLE MUESTRA METODO DE ENSAYO**

Solidez del colorante al Lavado acuoso Degradación Descarga

4

4

AATCC Test

Method 61 2 A

**OBSERVACION :** Del resultado se concluye que el tejido tiene una adecuada solidez del colorante al lavado.-

**ABRASION** : Informe de CALTEX LTDA. N°994/2003.-

**VARIABLE MUESTRA METODO DE ENSAYO**

Abrasión 1.100 ciclos (sin

ruptura de tejido)

ASTM D 3884

Piedra CS-17

(1000 gr)

**OBSERVACION** : Del resultado se concluye que el tejido tiene una buena abrasión.-

**RESISTENCIA AL ACIDO** : Informe de CALTEX LTDA. N°994/2003.-

**VARIABLE MUESTRA METODO DE ENSAYO**

**1) Minerales**

**a) Sulfúrico**

98% ambiente

70% ambiente

70% a 50° C

**b) Clorhídrico**

70% ambiente

34% a 30° C

10% a 70° C

**c) Nítrico**

50% a 30° C

30% a 60° C

**II) Orgánicos**

**a) Fórmico**

50% a 30° C

**b) Acético**

100% a 30° C

Inestable

Muy estable

Muy estable

Muy estable

Muy estable

Muy estable

Estable cambia de color

Estable cambia de color

Muy estable

Muy estable

DIN 4846/ISO 6530

**OBSERVACION** : Del resultado se concluye que el tejido tiene una buena resistencia a la acción de los ácidos

## **Ficha :NAPA INTERIOR - TENIDA TERMICA LONA POLIESTER**

### **NAPA 100**

**USOS** : Excelente aislante térmico, es muy liviano, es auto extingible, es resistente al lavado frecuente, es no alérgica y libre de olores y sobre todo no absorbe humedad.

**COMPOSICION** : 100% Poliéster.

**TERMINACION** :

**ANCHO UTIL** : 1,50 mt.

**PESO** : 100 g/ m2

**ENCOGIMIENTO** : no

**IMPERMEABILIDAD** : no

**RESPIRABILIDAD** : Si

**RESISTENCIA TRACCION** : no

**CONSTRUCCION :** es no tejida, se forma por aglomeración de fibras por termo-fusión.

**RESISTENCIA AL ACIDO :**

**CUIDADOS SUGERIDOS :**

**GATTONI** Seguridad Industrial